



WS-38 ANAEROBİK YAPIŞTIRICI TEKNİK BİLGİ FORMU



Anaerobik yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri tek bileşenli ve çözücü içermeyen yapıya sahip ileri teknoloji ürünlerdir. Bu ürünler metal ve metal kaplı parçaların sızdırmazlığı ve sabitlenmesi için özel olarak formüle edilmiştir Anaerobik yapıştırıcılar havadaki oksijenle temas halindeyken stabildirler. Ürün, birbirine geçmeli iki metal parça arasında kalıp, oksijenle temas sona erdiğinde, polimerleşme reaksiyonu başlar ve güçlü, titreşime ve basınca dayanıklı bir tabaka oluşturur.

Wunsew WS-38, darbe ve titreşimden dolayı gevşemelerini önlemek için rulmanları, boruları sızdırmaz hale getiren ve sabitleyen yüksek mukavemetli yeşil renkli bir sızdırmazlık ürünüdür. Şaft çıkıntısı ile kamaları kilitler. Aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rulmanları yerine kenetler, yerinden çıkmasını önler. Rotoru şafta kenetler. Kovanı, gömlekleri yataklarına ve şaft üzerinde kenetler. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala karşı mukavemet gösterir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Erkek ve dişi parçaları birleştirmeden önce, kesme yağını iyice temizlemek için emici bir bez veya mendil ile temizleyin. Yapıştırıcıyı erkek ve dişi parçaların ilk 3 dişine 360 derece uygulayın. Emici bir bez veya mendille ürünün fazlasını dişlerin yönünde silin. Parçaları birleştirin ve tam kürleşmenin gerçekleştiğinden emin olmak için 24 saat boyunca 22- 24°C'de bekletin. Demonte etmek için, birleşmiş parçaları ayırırken el aletleri kullanın. Oda sıcaklığında demontajı mümkün değilse, 180°C'ye ulaşana dek bölgesel ısıtma uygulayıp sıcakken demonte edin. Sonra, kalan kürleşmiş yapıştırıcı varsa mekanik olarak temizleyin ve parçaları uygun bir temizleyici ile temizleyin.

Not: Ürünü kendi orijinal kabında 22°C'de muhafaza ediniz ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 5°C'den az ve 30°C'den fazla sıcaklıklarda depolamak ürün özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kimyasal Türü	Metakrilat Ester	Gevşetme torku	30-40 Nm
Renk	Yeşil	Sökülme torku	50-65 Nm
Viskozite 23°C mPa	2500-3500 cPs Orta ve tiksotropik	Özgül ağırlık	Yaklaşık 1,04 g/cm ³
Mukavemet	Yüksek	Korozyon özelliği	Korozif değil
Tavsiye edilen Ø ölçüsü	M36	İlk Tutuş	4-7 dakika
Sıcaklık dayanımı	-50°C ile 150°C arası	Tam Tutuş	8-12 saat
Boşluk doldurma	0.2 mm	Raf ömrü 23°C	24 ay

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WUNSEW ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız

