



WS-43 ANAEROBİK YAPIŞTIRICI TEKNİK BİLGİ FORMU



Anaerobik yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri tek bileşenli ve çözücü içermeyen yapıya sahip ileri teknoloji ürünlerdir. Bu ürünler metal ve metal kaplı parçaların sızdırmazlığı ve sabitlenmesi için özel olarak formüle edilmiştir Anaerobik yapıştırıcılar havadaki oksijenle temas halindeyken stabildirler. Ürün, birbirine geçmeli iki metal parça arasında kalıp, oksijenle temas sona erdiğinde, polimerleşme reaksiyonu başlar ve güçlü, titreşime ve basınca dayanıklı bir tabaka oluşturur.

Wunsew WS-43, darbe ve titreşimden dolayı gevşemelerini önlemek için somunları ve cıvataları sızdırmaz hale getiren ve sabitleyen orta mukavemetli mavi renkli bir vida gevşemezlik ürünüdür. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Makine ayar cıvatalarında, rulman koruyucu kapların vidalarında, taşıyıcı konveyör bant cıvatalarında kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir. Standart el aletleri ile sökülebilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Erkek ve dişi parçaları birleştirmeden önce, kesme yağını iyice temizlemek için emici bir bez veya mendil ile temizleyin. Yapıştırıcıyı erkek ve dişi parçaların ilk 3 dişine 360 derece uygulayın. Emici bir bez veya mendille ürünün fazlasını dişlerin yönünde silin. Parçaları birleştirin ve tam kürleşmenin gerçekleştiğinden emin olmak için 24 saat boyunca 22- 24°C'de bekletin. Demonte etmek için, birleşmiş parçaları ayırırken el aletleri kullanın. Oda sıcaklığında demontajı mümkün değilse, 180°C'ye ulaşana dek bölgesel ısıtma uygulayıp sıcakken demonte edin. Sonra, kalan kürleşmiş yapıştırıcı varsa mekanik olarak temizleyin ve parçaları uygun bir temizleyici ile temizleyin.

Not: Ürünü kendi orijinal kabında 22°C'de muhafaza ediniz ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 5°C'den az ve 30°C'den fazla sıcaklıklarda depolamak ürün özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kimyasal Türü	Metakrilat Ester	Gevşetme torku	12-25 Nm
Renk	Mavi	Sökülme torku	5-15 Nm
Viskozite 23°C mPa	4000-5000 cPs Orta ve tiksotropik	Özgül ağırlık	Yaklaşık 1,08 g/cm ³
Mukavemet	Orta	Korozyon özelliği	Korozif değil
Tavsiye edilen Ø ölçüsü	M36	İlk Tutuş	13-15 dakika
Sıcaklık dayanımı	-50°C ile 150°C arası	Tam Tutuş	12-18 saat
Boşluk doldurma	0.25mm	Raf ömrü 23°C	24 ay

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WUNSEW ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız

info@wunsew.com



www.wunsew.com